



PLANCHA DE DESGASTE

NM 450

NM450 es un acero resistente al desgaste con buenas propiedades integrales como alta resistencia, alta dureza, buena resistencia al desgaste y soldabilidad, entre otras. Este tipo de acero se utiliza comúnmente en operaciones mineras donde se requiere resistencia al desgaste debido a la abrasión de la minería y otros procesos relacionados.

Composición Química

Espesor mm	C max	Si max	Mn max	P max	S max	Cr max	Ni max	Mo max	B max	CEV typv.	CET typv.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
4 - 20	0.24	0.70	1.60	0.020	0.010	0.80	0.30	0.80	0.0040	0.51	0.36
(20) - 40	0.26	0.80	1.70	0.020	0.010	1.00	0.50	1.00	0.0040	0.59	0.39
(40) - (60)	0.26	0.80	1.70	0.020	0.010	1.20	0.70	1.20	0.0040	0.65	0.41
60 - 80*	0.26	0.80	1.70	0.020	0.010	1.40	1.00	1.20	0.0040	0.71	0.43

* Disponible hasta 110 mm según requerimiento

$CEV = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu + Ni) / 15$

$CET = C + (Mn + Mo) / 10 + (Cr + Cu) / 20 + Ni / 40$

Propiedades Mecánicas

Dureza HBW, garantizada	Resistencia a la Fluencia MPa, típica	Resistencia a la Tracción MPa, típica	Elongación A50, %, típica
420 - 490	1150	1450	11 (transverso)

Dureza Brinell en una superficie fresada de 1 a 2.5 mm de profundidad, promedio de tres puntos de ensayo.

Se requiere al menos una muestra de ensayo por lote de 35 toneladas, del mismo grado, el mismo número de colada, el mismo espesor y la misma condición de entrega.

Las pruebas de tracción se realizan en piezas con un grosor entre 4 y 60 mm.

Propiedades Mecánicas

Propiedades de Impacto Ensayo Longitudinal, típica Charpy-V 10x10 mm Especimen de Ensayo	Temperatura de testeo °C	Energía de impacto J
	-20	30
	-40	15

Promedio de tres ensayos. El valor mínimo individual debe ser al menos el 70% del promedio especificado. Los ensayos de impacto se realizan en muestras de entre 6 y 60 mm de espesor. Para espesores menores a 6 - 11.9 mm, se utilizan muestras subsized Charpy-V.



PLANCHA DE DESGASTE

NM 450

Condición de Entrega

- Q (Endurecido) or Q.T. (Endurecido y Templado).
- Dimensionado, plegado, perforado y biselado según requerimiento.
- Customizable según requerimiento

Dimensiones Plancha

Largo (mm)	6000	12000				
Ancho (mm)	2000	2440				
Espesor (mm)	18	20	25	32	38	50

**Para importaciones directas se pueden customizar las dimensiones de la plancha.*

Tolerancia

Forma, longitud, tolerancias de anchura

- De acuerdo con EN 10029.

Tolerancia de Espesor

- De acuerdo con la clase B de la norma EN 10029, y se ofrecen tolerancias más estrechas a petición.

Tolerancia de Planitud

- De acuerdo con la norma EN 10029 Clase-N tipo-H.

Propiedades Superficiales

- De acuerdo con la norma EN 10163-2:2004, Clase A Subclase 1.

Prueba Ultrasónica

- De acuerdo con EN 10160:2004 Clase S1E1

Recomendaciones

Las propiedades de la condición de entrega no se pueden mantener después de la exposición a temperaturas de servicio o de precalentamiento superiores a 250 °C.